

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, PN25**

Артикул:

VRFB20; VRFB25; VRFB32; VRFB40; VRFB50



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном ViEiR могут применяться в системах горячего и холодного водоснабжения, высокотемпературного водяного отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы. Трубы могут применяться для 1, 2, 4, 5, XB – классов эксплуатации.

Труба состоит из трех слоев: наружный и внутренний слой выполнены из полипропилена PP-R, средний слой содержит краситель красного цвета с добавлением 17% стекловолокна "фибры". Средний слой из стекловолоконной фибры является армирующим слоем снижающим температурные деформации и линейное расширение трубы, но не защищает ее от кислородной диффузии.

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25						
Наименование показателя	Значение					
	Артикул	VRFB20	VRFB25	VRFB32	VRFB40	VRFB50
	Размер	20×3.4	25×4.2	32×5.4	40×6.7	50×8.4
Наружный диаметр	мм	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0
Толщина стенки	мм	3.4	4.2	5.4	6.7	8.4
Внутренний диаметр	мм	13.2	16.6	21.2	26.6	33.4
Объем жидкости в 1 м.п.	л	0.136	0.215	0.352	0.55	0.875
Номинальное давление при $T_{\text{раб.}} 0 \div 25 \text{ } ^\circ\text{C}$	бар	20				
Рабочее давление (1 класс) при $T_{\text{раб.}} +60 \text{ } ^\circ\text{C}$	бар	10				
Рабочее давление (2 класс) при $T_{\text{раб.}} +70 \text{ } ^\circ\text{C}$	бар	10				
Рабочее давление (4 класс) при $T_{\text{раб.}} +70 \text{ } ^\circ\text{C}$ (высокотемпературное напольное отопление)	бар	10				
Рабочее давление (5 класс) при $T_{\text{раб.}} +90 \text{ } ^\circ\text{C}$ (высокотемпературное радиаторное отопление)	бар	6				
Температура плавления	$^\circ\text{C}$	140-153				
Коэффициент теплопроводности	Вт/(м·К)	0.24				
Удельная теплоемкость	кДж/кг $^\circ\text{C}$	2.0				
Коэффициент линейного расширения, $^\circ\text{C}^{-1}$	-	$0,35 \times 10^{-4}$				
Коэффициент температурного удлинения	[мм/(м·К)]	0.026				
Кислородопроницаемость	мл/(м ³ ·сут)	<0.1				
Нормализованная серия труб, S	-	2.5				
Стандартное размерное соотношение, SDR	-	6				
Коэффициент эквивалентной шероховатости	мм	00015				
Группа воспламеняемости	-	B3				
Токсичность продуктов сгорания	-	T3				
Степень сшивки полиэтилена	%	65				
Соответствие нормативам	-	ГОСТ 53630-2015				
Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	лет	50				

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

1. В холодный период времени с отрицательными температурами - трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ требуется выдержать в теплом помещении в течение двух часов при комнатной температуре.
2. Монтаж армированных полипропиленовых труб должен производиться в помещениях с температурой окружающей среды от $+5 \text{ } ^\circ\text{C}$ и выше.
3. Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата, например ViEiR A-8 или P-32.

ViEiR[®]

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4. Настроечная рабочая температура сварочного аппарата должна быть равной 260 °С.
5. Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать режимам сварки, указанным:

Диаметр трубы	Время нагрева (сек)	Время соединения (сек)	Время охлаждения (мин)
Ø20	7	5	2
Ø25	7	5	2
Ø32	8	6	2
Ø40	12	6	4
Ø50	18	6	4

** временные рамки носят ознакомительный характер и действительны при температуре окружающего воздуха 20 °С.*

6. Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с использованием напорных труб и фитингов из полипропилена PP-R следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 40-101-96; СН 550-82 и действующих нормативных документов.
7. Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице технических характеристик.
8. Полипропиленовые армированные трубы не допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95°С;
 - при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
 - в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
 - в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°С;
 - в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
 - для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
 - для отдельных систем противопожарного водопровода (п.1.2. СП 40-101-96).
8. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри труб. Не допускается воздействие трубы химическими веществами, агрессивными к полипропилену.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Хранение трубы требуется осуществлять в упаковке предприятия-изготовителя, в проветриваемых навесах или помещениях по ГОСТ 15150, по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10. Высота штабеля при хранении упаковок труб не должна превышать 2-х метров. Полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов - транспортировка трубы может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от ударов и механических нагрузок, острых металлических углов, ребер платформы, цаппин т.п. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 10°С. Транспортировка при температуре ниже -20°С запрещена.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок составляет 7 лет со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока - 7 лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, PN25		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок -7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:




WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.


Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.



 **ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
VIEIR ЗАСТРАХОВАНА**

7 **VIEIR Group**
ЛЕТ ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

